Modélisation d'un assemblage multi-matériaux par un élément équivalent

Orwa OMRAN^{1*}, Viet-Dung NGUYEN¹, Haidar JAFFAL², Patrick MARCHAND², Patrice COOREVITS¹

¹ Université de Picardie Jules Verne, Eco-PRocédés, Optimisation et Aide à la Décision, (EPROAD EA 4669), IUT de l'Aisne, 48 rue d'Ostende, F-02100 Saint-Quentin, France. E-mail : orwa.omran@u-picardie.fr

² CETIM, Pôle ICS, 52 avenue Félix Louat, F-60304 Senlis, France.

* Auteur correspondant

Résumé — L'objectif de ce travail consiste à développer une méthodologie permettant de simplifier un point d'assemblage, tout en gardant un comportement physique réaliste, en diminuant le temps de calcul des simulations numériques. Afin d'identifier le comportement de l'élément équivalent à partir de résultats expérimentaux, nous proposons une solution analytique basée sur la Résistance des Matériaux. D'autres essais avec plusieurs points d'assemblage permettent de tester la validité du modèle retenu.

Mots clés — boulonnage, assemblage, connecteur, modèle simplifié

---

1. Introduction

Le boulonnage et le rivetage font partie des techniques d'assemblage dont les domaines d'application se trouvent dans de nombreux secteurs industriels : aéronautique, ferroviaire, automobile... Afin d'optimiser une conception de ce type, une modélisation complète de grandes structures (aile d'avion, rame de train ...) peut-être très complexe et très coûteuse à cause du nombre important de degrés de liberté et des non-linéarités du comportement des matériaux et des contacts. Pour maîtriser la taille du modèle global et le temps de simulation, un modèle simplifié doit être utilisé.

Dans la littérature, les études expérimentales de Langrand [9] et de Dang-Hoang [3] ont montré l'influence des effets de bords, du jeu et du nombre de fixations sur le comportement mécanique global d'un assemblage mono-matériau. Dans [9], l'auteur a montré qu'un modèle simple de frottement tel que celui de Coulomb n'est pas adapté à la modélisation d'assemblage de ce type. Il faut prendre en compte l'influence de la déformation, de la pression et de l'état de surface de contact pour améliorer les résultats.

Du point de vue numérique, l'étude [3] a montré qu'on peut décrire le comportement d'un assemblage boulonné mais en introduisant les précontraintes pour prendre en compte le couple de serrage. Dans l'étude [1], Berot considère une simplification d'un rivet par un troisième corps cylindrique placé entre les deux plaques ; cette approche montre des inconvénients car elle ne représente pas la géométrie réelle du système d'assemblage (introduction de distance entre les plaques, pas de prise en compte de la tête de rivet, ...). Dans une deuxième étude, le rivet est remplacé par une représentation virtuelle, c'est-à-dire une zone liée aux deux plaques avec un comportement spécifique. Les résultats sont assez satisfaisants concernant le comportement global mais cette méthode ne peut pas décrire le comportement local du point d'assemblage ; l'auteur a aussi remarqué qu'il est difficile d'automatiser cette méthode.

Une autre méthode simplifiée consiste à modéliser les plaques par des éléments finis surfaciques et le point d'assemblage par un élément équivalent. Dans la littérature, les études [1, 4, 9, 16] ont montré qu'on peut utiliser des contraintes cinématiques (relation entre les déplacements de points ou de surfaces), des éléments non-linéaires (éléments finis type poutre, éléments de ressort ou éléments

mixtes) et des formulations hybrides. Langrand a montré que l'utilisation des contraintes cinématiques n'est pas appropriée pour décrire le comportement non-linéaire d'une liaison [9]. De plus, cette approche dépend de la conformité des maillages.

Nous proposons un modèle élément fini simple [10]. Ce modèle est un élément équivalent (connecteur) qui crée une connexion entre deux nœuds, ce type de connecteur étant disponible dans de nombreux codes industriels. La difficulté est alors de définir son comportement mécanique, en prenant en compte les paramètres géométriques et matériaux de l'assemblage.

Le modèle éléments finis proposé pour les éprouvettes d'essai se compose ainsi de deux plaques avec un élément linéaire reliant les six degrés de liberté de chaque nœud d'attache du boulon. En théorie, il faut 36 raideurs pour décrire la matrice de rigidité; nous faisons ici une hypothèse de découplage entre les différentes sollicitations. Ainsi, nous devons déterminer seulement 3 raideurs de traction et 3 raideurs de torsion correspondant aux six degrés de liberté.

Ce modèle est résolu analytiquement. Cela permet d'identifier les 6 raideurs du connecteur à partir des résultats de deux essais simples de traction et de flexion-torsion issus d'une campagne expérimentale menée par le CETIM.

2. Modèle d'assemblage par élément équivalent

2.1. Description du modèle proposé

Pour pouvoir reproduire le comportement d'un assemblage, il est nécessaire de définir une solution de référence sur laquelle identifier ce comportement mécanique équivalent. La figure 1 nous montre deux types de sollicitation utilisés pour identifier le comportement mécanique de la fixation.

Fig. 1. Sollicitations de base (a-traction; b- flexion)

L'objet de ce travail est de modéliser la connexion entre deux plaques de type tôle mince, assemblées par un boulon, par un connecteur simple de manière à obtenir une réponse proche de la réalité avec un coût numérique raisonnable. Le modèle éléments finis proposé se compose ainsi de deux plaques et d'un élément reliant les six degrés de liberté $[u_x \ u_y \ u_z \ \theta_x \ \theta_y \ \theta_z]$ de chaque nœud d'attache du boulon. Ce modèle nécessite donc la détermination de six raideurs correspondant aux six degrés de liberté selon les axes $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$:

- 3 raideurs de traction K_x, K_y, K_z ,
- 3 raideurs de torsion C_x, C_y, C_z .

En théorie, pour relier les 6 degrés de liberté de chaque nœud, il faudrait 36 raideurs mais nous faisons ici une hypothèse de découplage entre les différentes sollicitations. Dans un premier temps, nous allons essayer d'identifier le comportement élastique de l'assemblage. Les paramètres définissant le comportement mécanique du connecteur seront identifiés sur plusieurs essais : traction, flexion et torsion des tôles. Chaque test permet d'identifier deux ou trois paramètres mécaniques.

Nous présentons une étude analytique qui permettra d'identifier les 6 rigidités du connecteur proposé à partir de résultats expérimentaux. Pour la première expérience, on considère que la structure est encastrée à une extrémité et soumise à l'autre extrémité à un effort de traction (cf. figure 2).

Fig 2. Modèle proposé de l'assemblage

Les plaques sont de longueur L , de largeur b , d'épaisseur e_i et de module d'Young E_i . On suppose, dans cette première étude, que le matériau est le même pour les deux plaques et qu'elles ont les mêmes dimensions : $E_1 = E_2 = E$ et $e_1 = e_2 = e$. Le tableau 1 donne les caractéristiques géométriques et mécaniques de l'assemblage étudié ; les plaques sont en acier S235 et le boulon est du type M8x30.

L (mm)	b (mm)	e (mm)	E (MPa)
135	40	8	205 000

Tableau 1. Caractéristiques géométriques et mécaniques

2.2. Solution analytique

L'idée consiste à trouver une solution analytique permettant d'identifier les 6 paramètres du connecteur à partir de résultats expérimentaux. Les plaques sont modélisées par des poutres ; nous pouvons ainsi utiliser les formules classiques de Résistance des Matériaux. Les plaques sont représentées par des plans moyens décalés d'une distance égale à l'épaisseur $h = e$. La structure est encastree à l'extrémité A et bloquée par un mors en B : Z_B, M_{y_B} sont les réactions du mors sur l'éprouvette. Il s'agit donc d'un problème de traction-flexion dans le plan $(\vec{x}, \vec{z})$ (cf. figure 3).

Fig 3. Modèle analytique de traction-flexion 1D

Pour le modèle plaque de la structure, nous ferons l'hypothèse de Love-Kirchhoff donc, au cours de la déformation, les sections droites restent planes (sans gauchissement) et perpendiculaires à la courbe moyenne. Il résulte de cette approche que les champs de déplacement varient linéairement dans l'épaisseur de la plaque (cf figure 4). On peut donc écrire :

$$\vec{U}_I = \vec{u}_2 + \vec{\theta}_2 \wedge \left(-\frac{h}{2} \cdot \vec{z} \right) \vec{U}_I = (u_{x_2} - \frac{h}{2} \cdot \theta_{y_2}) \cdot \vec{x} + (u_{y_2} + \frac{h}{2} \cdot \theta_{x_2}) \cdot \vec{y} + u_{z_2} \cdot \vec{z} \quad (1)$$

$$\vec{U}_J = \vec{u}_3 + \vec{\theta}_3 \wedge \left(\frac{h}{2} \cdot \vec{z} \right) = (u_{x_3} + \frac{h}{2} \cdot \theta_{y_3}) \cdot \vec{x} + (u_{y_3} - \frac{h}{2} \cdot \theta_{x_3}) \cdot \vec{y} + u_{z_3} \cdot \vec{z}$$

Fig 4. Cinématique du connecteur

Pour le modèle poutre, nous faisons l'hypothèse d'Euler-Bernoulli. À partir des conditions limites, des équations d'équilibre et des lois de comportement, on obtient :

$$u_x(2L) = \frac{2FL}{ES} + \frac{h}{2}(\theta_{y_2}(L) + \theta_{y_3}(L)) + \frac{F}{K_x} \quad (2)$$

$$\theta_{y_2}(L) = \frac{-3hLF}{8EI_{G_y}} \left/ 1 + \frac{3EI_{G_y}}{2L^3 K_z} \right. + \frac{hLF}{2EI_{G_y}} \left/ 1 + \frac{EI_{G_y}}{2LC_y} \right. \quad (3)$$

$$\theta_{y_3}(L) = \frac{-3hLF}{8EI_{G_y}} \left/ 1 + \frac{3EI_{G_y}}{2L^3 K_z} \right. + \frac{hLF}{2EI_{G_y}} \left/ 1 + \frac{EI_{G_y}}{2LC_y} \right. + \frac{hF}{2C_y} \left/ 1 + \frac{EI_{G_z}}{2LC_y} \right. \quad (4)$$

où S est la section et I_{G_y} le moment quadratique des poutres selon l'axe $\vec{y}$.

A partir des solutions analytiques (2-4) et des résultats expérimentaux $(F, u_x(2L)), (F, \theta_{y_2}(L)), (F, \theta_{y_3}(L))$, nous pouvons ainsi identifier les paramètres K_x, K_z, C_y . La difficulté actuelle est la mesure précise des angles qui sont assez faibles sur la structure étudiée.

2.3. Matrice de rigidité du connecteur

En tenant compte de l'équation (1), l'énergie potentielle du connecteur s'écrit :

$$W = \frac{1}{2}K_x \left(u_{x_3} - u_{x_2} - \frac{h}{2}(\theta_{y_3} + \theta_{y_2}) \right)^2 + \frac{1}{2}K_y \left(u_{y_3} - u_{y_2} - \frac{h}{2}(\theta_{x_3} + \theta_{x_2}) \right)^2 + \frac{1}{2}K_z (u_{z_3} - u_{z_2})^2 + \frac{1}{2}C_x (\theta_{x_3} - \theta_{x_2})^2 + \frac{1}{2}C_y (\theta_{y_3} - \theta_{y_2})^2 + \frac{1}{2}C_z (\theta_{z_3} - \theta_{z_2})^2 \quad (5)$$

À partir du principe de minimisation de l'énergie potentielle, on obtient la matrice de rigidité du connecteur :

$$\begin{bmatrix} K_x & 0 & 0 & 0 & K_x \frac{h}{2} & 0 & -K_x & 0 & 0 & 0 & K_x \frac{h}{2} & 0 \\ 0 & K_y & 0 & K_y \frac{h}{2} & 0 & 0 & 0 & -K_y & 0 & K_y \frac{h}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_z & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -K_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & K_y \frac{h}{2} & 0 & C_x + K_y \frac{h^2}{4} & 0 & 0 & 0 & -K_y \frac{h}{2} & 0 & -C_x & 0 & 0 \\ K_x \frac{h}{2} & 0 & 0 & 0 & C_y + K_x \frac{h^2}{4} & 0 & -K_x \frac{h}{2} & 0 & 0 & 0 & -C_y + K_x \frac{h^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_z & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -C_z \\ -K_x & 0 & 0 & 0 & -K_x \frac{h}{2} & 0 & K_x & 0 & 0 & 0 & -K_x \frac{h}{2} & 0 \\ 0 & -K_y & 0 & -K_y \frac{h}{2} & 0 & 0 & 0 & K_y & 0 & -K_y \frac{h}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -K_z & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & K_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & K_y \frac{h}{2} & 0 & -C_x & 0 & 0 & 0 & -K_y \frac{h}{2} & 0 & C_x + K_y \frac{h^2}{4} & 0 & 0 \\ K_x \frac{h}{2} & 0 & 0 & 0 & -C_y + K_x \frac{h^2}{4} & 0 & -K_x \frac{h}{2} & 0 & 0 & 0 & C_y + K_x \frac{h^2}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -C_z & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_z \end{bmatrix} \quad (6)$$

3. Résultats expérimentaux

3.1. Modèles expérimentaux de la littérature

Ils existent de nombreux modèles, dans la littérature, pour estimer la valeur du paramètre K_x .

Tate et Rosenfeld dans [13] d'après [14], à partir d'une étude semi-expérimentale, donnent la formulation suivante :

$$K_x^{-1} = \frac{2}{eE} + \frac{2}{eE_b} + \frac{64e(1+\nu_b)}{9E_b\pi\phi^2} + \frac{96e^3}{5E_b\pi\phi^4} \quad (7)$$

où E_b est le module d'Young, ν_b le coefficient de Poisson et ϕ le diamètre du boulon.

Gore, dans [5] d'après [8], donne la formulation suivante :

$$K_x^{-1} = \frac{2}{eE} + \frac{2}{eE_b} + \frac{16e(1+\nu_b)}{5E_b\pi\phi^2} + \frac{12e^3}{40E_b\pi\phi^4} \quad (8)$$

Cette formulation est aux coefficients près semblable à celle de Tate et Rosenfeld.

Le constructeur Boeing, dans [15] d'après [7], donne à partir de travaux expérimentaux :

$$K_x^{-1} = 2 \frac{\left(\frac{e}{\phi}\right)^{0.85}}{e} \left(\frac{1}{E} + \frac{3}{8E_b} \right) \quad (9)$$

Le constructeur McDonnell Douglas, dans [11] d'après [7], donne une formulation semi-empirique pour la configuration en simple cisaillement :

$$K_x^{-1} = \frac{5}{\phi E_b} + \frac{1.6}{eE} \quad (10)$$

Par ailleurs, Swift, dans [12], donne la formulation expérimentale :

$$K_x^{-1} = \frac{1}{\phi E} \left[A + C \frac{2\phi}{e} \right] \quad (11)$$

Les valeurs des constantes A et C sont respectivement 1.666 et 0.86 pour un boulon en acier.

Huth, dans [7], tire de ses essais, la formulation suivante :

$$K_x^{-1} = \left(\frac{e}{\phi} \right)^{A_H} B_H \left(\frac{2}{eE} + \frac{2}{eE_b} \right) \quad (12)$$

Cope et Lacy, dans [2], donnent les formulations suivantes, basées sur une approche énergétique et sur des essais, à partir de la formulation de Swift [12], de la raideur en flexion et en cisaillement des fixations :

$$K_x = \frac{\pi\phi^2 G_F}{4\chi} \text{ et } C_y = \frac{\pi\phi^4 E_F}{64\chi^3} \quad (13)$$

où les modules d'Young E_F et de cisaillement G_F de la fixation sont donnés par les relations suivantes :

$$E_F = \frac{8E\chi}{\pi\phi} \left[(1+\nu) + \frac{8}{3} \left(\frac{\chi}{\phi} \right)^2 \right] \left[B_{CL} + C_{CL} \frac{2\phi}{e} \right] \quad (14)$$

$$G_F = \frac{E_F}{2(1+\nu)}$$

Le coefficient K_z peut être estimé par la formule suivante [6]:

$$K_z^{-1} = \frac{(\chi + 0.4\phi)}{E_b S_b} \quad (15)$$

où χ est la longueur de la fixation et S_b la section du boulon.

Les valeurs du coefficient K_x pour ces modèles sont données dans le tableau 2.

	Boeing	Tate	Gore	Swift	Huth
K_x (N/mm)	269 885	83 928	94 687	219 942	122 994

Tableau 2. Valeurs de K_x suivant les modèles

3.2. Modèle élément finis 3D

Un modèle éléments finis 3D permet de modéliser la connexion entre les tôles minces assemblées par un boulon. Ce modèle est fait à l'aide du logiciel de CAO (Pro Engineer), et le calcul par éléments finis est effectué avec le logiciel ANSYS Workbench. Le calcul est réalisé dans le domaine élastique linéaire et le maillage est réalisé avec des éléments volumiques, avec un raffinement au niveau du boulon et de la zone de recouvrement (cf. Figure 5).

Fig. 5. Modèle 3D de l'assemblage

Sur la courbe force-déplacement (cf. Figure 6), on remarque 3 phases : la première est la phase élastique des plaques et de la fixation, la deuxième est une phase de glissement de la fixation, et la troisième est une phase élastique. Notre étude concerne la première phase élastique avant glissement.

Fig. 6. Effort global en fonction du déplacement

4. Comparaison des résultats

La structure est modélisée par des éléments plaques DKT. Le modèle de connecteur proposé a été implanté dans le code éléments finis Castem. Nous avons comparé les résultats obtenus par la solution analytique proposée en prenant en compte les valeurs de rigidité du tableau 3, avec un calcul éléments finis d'un modèle 3D (cf. Figure 6).

Kx (N/mm)	Huth = 122 994
Kz (N/mm)	Guillot = 4,01E+05
Cy (N.mm/rd)	Cope = 1,59E+06

Tableau 3. Valeurs de rigidité K_x , K_z , C_y

La figure 6 et le tableau montre une bonne concordance du entre les trois modèles présentés précédemment (3D, analytique et plaque). Les résultats obtenus dépendent des rigidités qui devront être calées sur de nouveaux résultats expérimentaux.

Fig.6. Effort en fonction du déplacement pour les modèles 3D, analytique et DKT.

Modèle 3D EF	0.110
Analytique	0.086
Simulation 2D (DKT)	0.098

Tableau 4. Valeurs du déplacement maximal obtenu en mm pour un effort de 12kN.

5. Références

- [1] Berot M., Modélisation simplifiée d'assemblages par éléments équivalents, Thèse de Mines ParisTech, 2009.
- [2] Cope D.A., Lacy T.E., Stress intensity determination in lap joints with mechanical fasteners, Proceedings of 41st AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials conference, AIAA-2000-1368, 3-6 avril 2000, Atlanta, GA, 2000.
- [3] Dang-Hoang T., Rupture et endommagement d'un assemblage boulonné : approche expérimentale et simulation numérique, Thèse de Université de Lille 1, 2009.
- [4] Deletombe E., IMT crashworthiness for commercial aircraft-Modélisation par éléments finis des assemblages, rotules plastiques et rotules- Rapport final, ONERA-Lille, 96/25, 1996.
- [5] Gore, Essais sur panneaux raidis à raidisseurs rivés, Marché STPA, AEROSPATIALE, Rapport d'études N° 51 132, 1990.
- [6] Guillot J., Assemblage par Eléments Filetés; Modélisation et Calculs, Techniques de l'ingénieur, Tome 1 B5560 à B5562, 75006, Paris, pp 1-56, 1987.
- [7] Huth H., Influence of Fastener flexibility on the prediction of load transfer and fatigue life for multiplerow joints, Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints, ASTM STP 927, John M. Potter, Ed., Philadelphia, PA, pp. 221-250, 1986.
- [8] Koffi K., Etude numérique et expérimentale des éclissages de structures aéronautiques soumis à des chargements de traction et flexion, Mémoire de Thèse, INSA, Toulouse, FR, 1999.
- [9] Langrand B., Contribution à la caractérisation numérique et expérimentale d'assemblages structuraux rivetés sous sollicitation dynamique, Thèse de Université de Valenciennes, 1998.
- [10] Omran O., Nguyen V.D., Jaffal H., Marchand P., Coorevits P. Modeling of multi-material assemblies by an equivalent finite element, ECT2012, The Eighth International Conference on Engineering Computational Technology, Dubrovnik, Croatia, 4-7 September 2012.
- [11] Swift T., Development of the fail-safe design features of the DC-10, Damage Tolerance in Aircraft Structures, ASTM STP 486, American Society for Testing and Materials, pp. 164-214, 1971.
- [12] Swift T., Fracture analysis of stiffened structure, Damage Tolerance of metallic structures: analysis methods and application, ASTM STP 842, J.B. Chang & J.L. Rudd, Eds., American Society for Testing and Materials, pp. 69-107, 1984.
- [13] Tate M.B., Rosenfeld S.J., Preliminary Investigation of the loads carried by individual bolts in Bolted Joints, NACA, TN N° 1051, Washington, DC, 1946.
- [14] Tate M.B., Rosenfeld S.J., Analytical and experimental investigation of bolted joints, NACA, TN N° 1458, Washington, DC, 1947.
- [15] Unpublished Reports of the BOEING Corporation, Renton, WA.
- [16] Winkelmuller G., IMT crashworthiness for commercial aircraft-24 month progress report, Mecalog project, E422/92, 1995.