Surfaces et interfaces prototypes du silicium et du germanium

G. Le Lay

► To cite this version:

G. Le Lay. Surfaces et interfaces prototypes du silicium et du germanium. Journal de Physique IV Proceedings, 1997, 07 (C6), pp.C6-115-C6-125. 10.1051/jp4:1997610 . jpa-00255709

HAL Id: jpa-00255709

<https://hal.science/jpa-00255709>

Submitted on 1 Jan 1997

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Surfaces et interfaces prototypes du silicium et du germanium

G. Le Lay

CRMC2-CNRS, Campus de Luminy, Case 913, 13288 Marseille cedex 09, France, et, UFR Sciences de la Matière, Université de Provence, Marseille, France

Résumé. Nous décrivons dans cet article quelques phénomènes particuliers, découverts récemment aux surfaces (111) et (100) du silicium et du germanium recouvertes de films ultra-minces de métaux non-réactifs : l'étain, le plomb, le bismuth ainsi qu'à leurs interfaces "prototypes" pour des couches métalliques épaisses.

Abstract. We describe in this paper a few peculiar phenomena recently discovered at the (111) and (100) surfaces of silicon and germanium covered with ultra-thin non-reactive metal overlayers : tin, lead and bismuth as well as at their "prototypical" interfaces for thick metal films.

1. INTRODUCTION

La plupart des métaux réagissent fortement avec le silicium ou le germanium. Seules quelques exceptions, telles que le plomb, l'étain ou le bismuth dérogent à la règle et conduisent à des interfaces abruptes. Les systèmes "prototypes" ainsi formés donnent lieu à d'étonnants phénomènes, découverts récemment. Certains de ces phénomènes, directement reliés à la basse dimensionnalité, seront décrits dans cet article. Ils concernent aussi bien les arrangements atomiques aux surfaces et aux interfaces que les structures électroniques qui leur sont associées. Leur découverte tient souvent à l'utilisation en synergie de méthodes avancées d'observation et d'analyse mettant en jeu d'un côté les sondes locales telles que la microscopie et la spectroscopie à effet tunnel, d'un autre côté les moyens de caractérisation qu'offrent en particulier les synchrotrons de troisième génération.

Nous montrerons ainsi que la mise en évidence de fluctuations métal/semiconducteur à température ambiante au sein des adatoms d'étain constituant les reconstructions Si, Ge(111) $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ -R(30°)-Sn alpha (en bref R3 α) [1] anticipe déjà la formation d'une onde de densité de charge de surface découverte peu après pour le système voisin plomb-germanium (111) à basse température [2]. Toujours dans le domaine de la sous-monocouche, cette fois sur la face (100) du silicium, le plomb forme initialement de longues rangées unidimensionnelles de dimères [3].

A plus fort recouvrement une structure 2x1 se développe [4] comme avec le bismuth [5]. Dans ce dernier cas la structure est composée de dimères de bismuth adsorbés sur un substrat, tel qu'idéalement tronqué en volume.

La structure initiale de surface peut soit perdurer, soit disparaître sous des films épais de métal, mais la structure interfaciale influe alors directement sur la hauteur de barrière de Schottky [6]. Dans ce contexte la présence intentionnelle d'une couche intermédiaire d'hydrogène à l'interface Pb/Si(111) 1x1-H joue un rôle considérable [7,8].

Ces exemples illustrent de façon non exhaustive la variété des phénomènes inattendus observés depuis peu aux surfaces et interfaces de systèmes métal/semiconducteur prototypes. Une présentation plus complète de ces phénomènes constitue un chapitre de l'ouvrage collectif : "Growth and Properties of Ultrathin Epitaxial Layers" [9].

2. LES PHASES R3 ALPHA

Au taux de recouvrement d'un tiers de monocouche ($\theta = 1/3$ MC) le plomb et l'étain forment une structure R3 commune notée α pour la distinguer des phases mosaïques ($\theta = 1/6$ MC) notées γ et des phases

obtenues à saturation, notées β . La Figure 1 donne la structure de deux de ces phases pour le système Pb/Ge(111).

Figure 1 : Modèles atomiques des structures R3 α et β du système Pb/Ge(111)

La structure R3 α , déterminée par diffraction des rayons X sous incidence rasante en rayonnement synchrotron [10] peut être décrite à partir d'un réseau (111) tronqué en volume, décoré par 1/3 de monocouche d'adatoms de Pb ou Sn en sites T4.

2.1 Fluctuations métal-semiconducteur à température ambiante

Comparant les largeurs des niveaux de coeur Pb 5d pour les trois structures R3 du système Pb/Ge(111), Si(111), Carlisle et al. [11,12] relevaient un comportement surprenant que la figure 2 illustre.

Figure 2 : a) Comparaison des niveaux de coeur Pb 5d mesurés pour les phases R3 γ , α et β et un très faible recouvrement de 0,05 MC.

b) Variation de la largeur à mi-hauteur du pic 5d_{5/2} en fonction du taux de recouvrement (d'après [11]).

Il pourrait être tentant d'attribuer les variations de largeur mesurées à la présence de plusieurs composantes non résolues du fait de l'existence éventuelle de sites inéquivalents ou d'un degré d'ordre variable de ces surfaces. Cependant on note paradoxalement que le maximum de largeur correspond juste à la phase α qui donne les meilleurs clichés de diffraction, les états de surface les plus fins dans les spectres de bande de valence et surtout qui ne comprend qu'un site d'adsorption unique, le site T4.

Nous avons pour notre part mesuré les niveaux de coeurs des systèmes Sn/Si(111), Ge(111) pour les phases mosaïques et α sur la ligne à haute résolution énergétique dotée d'un monochromateur de type SX 700 de MAX-lab à Lund (Suède) [1]. Alors que les surfaces R3 observées en microscopie à effet tunnel [13] (fig. 3a) apparaissent quasi parfaites si ce n'est pour la présence de quelques adatoms substitutionnels de germanium répartis au hasard, ce qui laisserait présager une seule composante pour les niveaux de coeur Sn 4d, on observe au contraire qu'au moins deux contributions interviennent (cf. Fig. 3d). Ce fait est à rapprocher de l'élargissement des niveaux Pb 5d noté ci-dessus. Comme les intensités relatives des deux composantes D1 et D2 utilisées pour la synthèse numérique du spectre de la figure 3b restent inchangées pour des angles d'émission hors de la normale, il est clair que ces deux composantes proviennent de la couche la plus externe d'adatoms. Ces intensités sont trop proches pour être reliées à des environnements différents (c'est à dire proches voisins ou pas d'un adatome de germanium substitutionnel). Par ailleurs, on ne note aucune différence significative entre adatoms de même nature dans les images de microscopie tunnel. Il paraît donc improbable que l'écart énergétique relativement important entre ces deux composantes soit également à relier à des sites différents.

Figure 3 : a) Image de microscopie à effet tunnel de la structure Ge(111) R3 α -Sn (1 nA, polarisation + 1V de l'échantillon vis-à-vis de la pointe) ; b) Spectre de photoémission du niveau de coeur Sn 4d correspondant, mesuré à ~ 100 K en émission normale (d'après [13]).

Les structures R3 α sont métalliques, comme l'on peut s'y attendre d'après le décompte du nombre d'électrons, puisque chaque atome du groupe IV a une liaison pendante insaturée. Comme on peut le voir sur la figure 4a, le niveau de Fermi de la surface Si(111) R3 α -Sn traverse du côté des hautes énergies cinétiques l'état de surface S1 associé à la bande à moitié pleine des liaisons pendantes des adatoms. La phase mosaïque est au contraire semiconductrice puisque la structure S1 est située dans ce cas nettement au-dessous du niveau de Fermi.

Ce passage d'un caractère métallique à semiconducteur reflète le transfert de charge, déduit des images tunnel obtenues à des tensions différentes [14], de la liaison pendante des adatoms de silicium (50% des adatoms dans la phase mosaïque) vers celle des adatoms d'étain. L'effet le plus remarquable est la spectaculaire diminution de largeur des niveaux de coeurs Sn 4d [15] (Fig. 4b).

Le spectre de la phase mosaïque peut être ajusté avec une seule composante coïncidant avec la contribution à plus faible énergie de liaison, D2, (voir figure 3b) du spectre de niveau de coeur Sn 4d de la phase R3 α .

Pour élucider l'origine mystérieuse des deux composantes, D1 et D2, nous avons utilisé le potassium à la fois comme entité sonde et perturbatrice de la structure électronique.

L'adsorption à température ambiante d'environ 1/3 MC de potassium, transforme le spectre Sn 4d à deux composantes de la phase métallique R3 α (T4) en un spectre analogue à celui de la phase mosaïque (figure 5). Corrélativement la largeur de la Gaussienne des raies du niveau de coeur Si 2p décroît très fortement et la surface devient semiconductrice.

Figure 4 : a) Spectres de bande de valence de la phase R3 α et de la phase mosaïque du système Sn/Si(111) résolus angulairement, mesurés le long de la direction [-101] ; b) Spectres de niveaux de coeur Sn 4d correspondants (d'après [15]).

Figure 5 : a) Spectres du niveau de coeur Sn 4d de la surface Si(111) R3 α -Sn (haut) puis après adsorption à température ambiante de $\sim 1/3$ MC de potassium ($h\nu = 70$ eV) ; b) Spectres Si 2p correspondants ($h\nu = 130$ eV).

Notre interprétation des deux composantes pour la structure R3 α renvoie au fait que les adatoms d'étain sont soit dans un état métallique (D1), soit dans un état semiconducteur (D2) ; dans l'état semiconducteur la liaison pendante de l'atome d'étain est pleine, alors qu'elle est non saturée dans l'état métallique. Comme tous les adatoms apparaissent identiques dans les images de microscopie tunnel, il doit y avoir une oscillation rapide de la charge électronique, par l'intermédiaire des phonons, entre les différents états de liaison pendante.

La fluctuation entre ces deux états se manifeste également au travers de la largeur très importante du spectre Si 2p pour les atomes de silicium situés sous les adatoms d'étain. Le rôle que jouent les atomes de potassium, qui préservent la structure $R3\alpha$ est celui de donneurs d'électrons remplissant la liaison pendante non saturée, conduisant ainsi la surface métallique $R3\alpha$ vers un état semiconducteur s'apparentant fortement à la phase mosaïque.

2.2 Onde de densité de charge de surface à basse température

La fluctuation de charge mise en évidence pour les systèmes Sn/Si(111) et Sn/Ge(111) trouve sa contrepartie statique avec le système Pb/Ge(111) [2]. Au refroidissement la phase $R3\alpha$, métallique à température ambiante, se transforme progressivement et de façon réversible en une phase semiconductrice 3×3 . La figure 6 illustre cette évolution, montrant le changement de cliché de diffraction d'électrons lents et l'émergence, en spectroscopie de pertes d'énergie, à partir du simple profil décroissant de Drude à température ambiante, d'une structure discrète, à basse température, traduisant la transition de métal à non-métal. Le spectre mis en insert, enregistré hors de la réflexion spéculaire, montre l'ouverture d'une bande interdite de largeur maximum 65 meV.

Tous les atomes de plomb dans les images de microscopie tunnel de la structure $R3\alpha$ acquises en états pleins ou vides apparaissent identiques.

Figure 6 : Clichés de diffraction d'électrons lents ($E_p = 48,6$ eV (à gauche) et spectres de pertes d'énergie (à droite)
 a) de la phase $R3\alpha$ à température ambiante et b) de la phase 3×3 à ~ 100 K (d'après [2]).

Ce n'est plus le cas au contraire pour les images de la structure 3x3, obtenues à basse température ($T \sim 60$ K) où un réarrangement de la charge sous forme de nid d'abeille est manifeste (fig. 7).

Figure 7 : Images tunnel en états vides (échantillon polarisé à $V_s = +1$ V) et états pleins ($V_s = -1$ V) a) de la phase Ge(111) R3 α -Pb à température ambiante et b) après refroidissement à basse température : $T \sim 60$ K où l'on observe un cliché de diffraction d'électrons lents 3x3 (d'après [2]).

Carpinelli et al. [2] interprètent ce curieux comportement par la création d'une onde de densité de charge de surface commensurable, qui serait la première mise en évidence directe de ce phénomène. En d'autres termes, une redistribution périodique de la charge de valence, abaissant la symétrie, conduit à un réarrangement des bandes électroniques et de ce fait à une diminution de l'énergie totale ; comme d'habitude, cette réorganisation de la charge induit une légère distorsion périodique du réseau. La transition serait analogue à la distortion de Peirls bien connue pour les systèmes unidimensionnels. La "mer" de liaisons pendantes à demi pleine pour la phase R3 α à température ambiante est intrinsèquement instable. Au refroidissement, quand l'agitation thermique est réduite, les électrons se réorganisent par le biais du couplage electron-phonon qui résulte d'une surface de Fermi fortement emboîtée. Comme dans le cas uni-dimensionnel, la cellule unité de ce système à basse température correspond à la réorganisation commensurable la plus petite possible ; à une dimension c'est le doublement du paramètre de réseau qui conduit à un nombre pair d'électrons par cellule élémentaire et à un état fondamental non-métallique. Pour le réseau triangulaire à deux dimensions de la phase R3 α , la maille unité est triple après la transition, ce qui conduit à un nombre impair d'électrons par maille élémentaire et donc mènerait normalement à une surface métallique si d'importants effets de corrélations electron-electron n'entraient pas en jeu pour stabiliser la phase 3x3 consécutivement à la formation de l'onde de densité de charge de surface.

Revenant à l'élargissement surprenant des niveaux de coeur Pb 5d lors de la formation de la phase R3 α , comme nous l'avons discuté plus haut, nous pouvons en trouver une explication raisonnable en admettant que cet élargissement provient sans doute de stades préliminaires à la transition de métal à non-métal et d'états précurseurs de la formation de l'onde de densité de charge de surface. Deux indications vont dans ce sens. La première est l'observation d'une augmentation importante de la largeur de la Gaussienne des raies Ge 3d du substrat (de 0,31 eV à 0,392 eV selon Carlisle et al. [11]) ; parallèlement à l'élargissement des raies Pb 5d, si l'on se rappelle notre discussion des systèmes Si(111), Ge(111) R3 α -Sn, ceci semble indiquer que la phase Ge(111) R3 α -Pb hésite en quelque sorte entre son état métallique à température ambiante et un état fondamental semiconducteur plus stable. La seconde provient du caractère graduel de la transition qui se manifeste en diffraction d'électrons lents dès -20°C (apparition de tâches d'ordre 1/3 associées à la structure 3x3). Il est donc probable que des états précurseurs au développement de l'onde de densité de charge de surface préexistent déjà à température ambiante.

3. STRUCTURES INDUITES PAR Pb ET Bi SUR Si(100) A FAIBLE RECOUVREMENT

Les premiers stades de l'adsorption de Pb sur la surface propre Si(100) reconstruite 2×1 ont été étudiés récemment par Veuillen et al. [3]. On peut voir sur la figure 8 de longues chaînes unidimensionnelles rectilignes de dimères de plomb orientées perpendiculairement à la direction des rangées sous-jacentes de dimères de silicium.

Figure 8 : a) Image de microscopie tunnel en états pleins (polarisation de l'échantillon -2V, courant tunnel 0,2 nA) correspondant à un dépôt de 0,06 MC de plomb sur Si(100) 2×1 à température ambiante (taille de l'image : $46\times 46\text{ nm}^2$); b) Modèle géométrique de dimères de plomb parallèles aux dimères de silicium (d'après [3]).

Le mécanisme de formation de ces longues chaînes sur Si(100) 2×1 a été étudié théoriquement par Brocks et al. [16] dans le cas de l'aluminium et décrit en termes de "réaction de polymérisation de surface" : quand un dimère d'aluminium isolé se forme (en orientation parallèle comme indiqué sur la figure 8b), les deux atomes d'Al sont liés à quatre atomes de silicium appartenant à quatre dimères de silicium situés sur des rangées adjacentes. La faible liaison π du dimère de silicium est alors rompue, ce qui rend quatre liaisons pendantes aux quatre atomes de silicium qui ne sont pas directement liés à l'aluminium. Ces liaisons pendantes sont des sites d'adsorption préférentiels pour le métal, ce qui permet la propagation de la structure en chaîne, pour peu que la diffusion du métal soit assez rapide. Il serait bien sûr très intéressant d'observer ces chaînes unidimensionnelles à basse température et peut être de mettre en évidence une éventuelle distorsion de Peierls ...

Pour un recouvrement d'environ une monocouche Li et al. [4] ont obtenu à température ambiante des images de la structure 2×1 -Pb, pour laquelle apparemment des dimères de plomb formant de longues chaînes adjacentes sont bien mis en évidence.

Le mécanisme de formation des chaînes invoqué plus haut militerait en faveur de la disparition des dimères de silicium. Nous en avons quelque indication dans les spectres de photoémission des niveaux de coeur Si 2p du substrat (mesurés il y a quelques années avec une assez piètre résolution) [17]. En effet, la composante de surface située du côté des plus faibles énergies de liaisons (énergies cinétiques plus élevées) paraît disparaître sous la couche de dimères de plomb comme le montre le spectre de différence de la figure 9.

Figure 9 : Spectres du niveau de coeur Si 2p en mode de surface ($h\nu = 130$ eV), à moyenne résolution, a) pour la surface Si(100)2x1 propre, b) pour la surface recouverte de plomb Si(100)2x1-Pb et spectre de différence a-b

Figure 10 : Spectres du niveau de coeur Si 2p en haute résolution en mode sensible à la surface ($h\nu = 130$ eV) pour des substrats de type n ; Si(100)2x1 propre en bas, Si(100)2x1-Bi au-dessus.

Toutefois l'effet est beaucoup plus spectaculaire dans le cas comparable du bismuth, la mesure ayant été effectuée en très haute résolution (~ 70 meV) à MAX-Lab [5]. La figure 10 confirme que les dimères de Bi constitutifs de la structure 2×1 à saturation reposent sur un substrat non reconstruit. En effet le spectre Si 2p associé ne comporte qu'une seule composante étroite correspondant à la composante de volume du substrat. Ceci est bien en accord avec la faible différence des électronégativités de Si et Bi et corrobore le modèle de Noh et al. [18] déduit de leurs observations en microscopie tunnel (figure 11) en révélant que les atomes de silicium de surface sont complètement relaxés vers des positions de type volume ; les dimères de silicium de la surface vierge initiale sont donc rompus. On notera cependant par ailleurs que contrairement au cas du plomb les dimères de bismuth dans la structure $\text{Si}(100)2 \times 1\text{-Bi}$ sont orthogonaux, et non parallèles, aux dimères initiaux de silicium de la surface $\text{Si}(100)2 \times 1$ vierge. Bien évidemment des calculs comparatifs de minimisation de l'énergie totale seraient souhaitables pour déterminer le pourquoi de cette différence d'orientation.

Figure 11 : Modèles atomiques. a) de la structure $\text{Si}(100)2 \times 1\text{-Bi}$ à faible taux de recouvrement et b) de la structure 2×1 à saturation. Les rangées de dimères sont respectivement selon les directions $[001]$ pour Si et $[01-1]$ pour Bi (d'après [19]).

4. STRUCTURE INTERFACIALE ET BARRIÈRE DE SCHOTTKY

L'identification des mécanismes fondamentaux qui déterminent la hauteur de la barrière de potentiel (barrière de Schottky) aux interfaces métal/semiconducteur reste un vrai défi. Dans un travail de pionnier, Tung [20] a montré que cette hauteur de barrière dépend de la cristallographie interfaciale. Le même effet a été démontré pour des interfaces $\text{Pb/Si}(111)$: pour des diodes réalisées à partir d'une surface initiale vierge $\text{Si}(111)7 \times 7$ les mesures électriques conduisent à une hauteur de barrière (contact redresseur) de 0,7 eV alors que cette même hauteur devient 0,93 eV si la surface initiale est la structure R3B préparée par dépôt d'une couche bidimensionnelle de plomb ($4/3$ MC) et recuit [6]. Comme dans les deux cas l'orientation du film épais de plomb est la même, la différence de hauteur de barrière ne peut provenir que de différentes structures atomiques aux interfaces enterrées. C'est exactement ce que des études de diffraction X corroborent : la reconstruction 7×7 reste essentiellement inchangée même après recuit à $\sim 150^\circ\text{C}$ [21] alors qu'au contraire la structure R3B elle ne perdure pas lors de la condensation d'une couche épaisse à température ambiante [22].

Figure 12 : a) Mouvement du niveau de Fermi, mesuré par photoémission, lors du dépôt de plomb sur la surface Si(111)1x1-H (substrats n et p) préparée par voie chimique, les positions initiales correspondant à des bandes plates [7] ; b) Hauteurs de barrière pour des contacts métal/n-Si(111) en fonction du travail de sortie du métal ; les labels $\sqrt{3}$ -Pb, 7x7-Pb et (1x1)-H-Pb indiquent des contacts réalisés à partir de la surface R3 β , de la surface vierge, et de la surface idéalement terminée par l'hydrogène. Les valeurs des hauteurs de barrières sont tirées de [6], [7] et [27], celles des travaux de sortie de [28] hormis pour 1x1-H-Pb où la valeur choisie est celle calculée par Kiejna [29].

La présence d'hydrogène à l'interface a une incidence énorme. Ainsi nous avons montré (fig. 12), en suivant par photoémission du niveau de cœur Si 2p, la variation de courbure de bande, qu'en partant de conditions initiales de bandes plates à la surface Si(111)1x1-H, idéalement terminée par de l'hydrogène (préparation par voie aqueuse selon la méthode de Higashi et al. [23], nous arrivions lors du dépôt de plomb à amener le niveau de Fermi dans la bande interdite à proximité (~ 100 meV) du bas de la bande de conduction. Un tel comportement devrait induire un contact ohmique pour des diodes Pb/n-Si(111)1x1-H à condition que l'hydrogène reste fixé à l'interface lors de la croissance du film épais de plomb. Mönch et al. pensent avoir obtenu de tels contacts ohmiques [24] mais ce résultat est contesté par Osvald et al. [8, 25] qui ont obtenu des contacts redresseurs probablement en raison d'une perte d'hydrogène à l'interface comme c'est effectivement le cas lors de la réalisation de diodes Ag/Si(111)1x1-H [26]. En fait, en raison du caractère inerte de l'interface Pb/Si(111)1x1-H, l'on doit s'attendre, s'il reste stable, à un contact ohmique. En effet, l'on peut supposer qu'alors la hauteur de barrière sera proche de la limite de Schottky-Mott déterminée par la différence entre le travail de sortie du métal et l'affinité électronique χ du semiconducteur. Dans notre cas ceci conduirait à :

$$\Phi_{b,n} = \Phi_{Pb} - \chi, \text{ soit } \Phi_{b,n} = 0,07 \text{ eV},$$

avec $\Phi_{Pb} = 3,9$ eV [29] et $\chi = 3,83$ eV pour Si(111)1x1-H [30], en excellent accord avec nos résultats de photoémission qui anticipent bien un contact ohmique (sous réserve évidemment d'absence de perte d'hydrogène comme indiqué ci-dessus).

La limite de Schottky-Mott atteinte ainsi pour le silicium est une situation exceptionnelle ; tout autant l'est le fait inédit que pour un seul et unique métal (inerte!), le plomb en l'occurrence, la hauteur de barrière de Schottky pour des contacts Pb/Si puisse varier de pratiquement zéro (comportement ohmique) à environ 1 eV selon, en tout et pour tout, la préparation initiale de la surface de départ : terminaison idéale par l'hydrogène ou bien phase R3 β et donc en fait selon seulement la structure atomique à l'interface : soit 1x1-H (plus ou moins bien préservée) ou simplement 1x1, puisque la structure R3 β disparaît sous des films épais.

Un tel comportement est évidemment tout à fait unique : la gamme couverte avec un nombre élevé d'autres métaux sur Si ne couvre qu'environ 45% de la bande interdite [27] comme on peut le voir sur la figure 12b.

5. CONCLUSION

L'étude de systèmes métal/semiconducteur inerts (dits "prototypes") s'est avérée particulièrement fertile, riche de phénomènes nouveaux, subtils, souvent inattendus. Des développements sont envisageables vers la réalisation d'empilements multicouches qui pourraient peut-être trouver des applications dans le domaine

de la micro-électronique ou même de la supraconductivité comme peut le laisser entrevoir la mise en évidence de fluctuations métal-semiconducteur et la création d'ondes de densité de charge de surface associées à de fortes corrélations.

Références

- [1] Göthelid M., Björkquist M., Grehk T.M., Le Lay G. et Karlsson U.O., *Phys. Rev. B* **52** (1995) R 14352
- [2] Carpinelli J.M., Weitering H.H., Plummer E.W. et Stumpf R., *Nature* **381** (1996) 398
- [3] Veuillen J.Y., Gomez-Rodriguez J.M. et Cinti R.C., *J. Vac. Sci. Technol. B* **14** (1996) 1010
- [4] Li L., Koziol C., Wurm K., Hong Y., Bauer E. et Tsong T.S.T., *Phys. Rev. B* **50** (1994) 10834
- [5] Håkansson M.C., Johansson L.S.O., Grehk T.M., Göthelid M., Björkquist M., Karlsson U.O. et Le Lay G., *Phys. Rev. B*, sous presse
- [6] Heslinga D.R., Weitering H.H., van der Werf D.P., Klapwijk T.M. et Hibma T., *Phys. Rev. Lett.* **64** (1990) 1589
- [7] Aristov V. Yu., Le Lay G., Hricovini K., Taleb-Ibrahimi A., Dumas P., Günther R., Osvald J. et Indlekofer G., *J. Electron Spectrosc. Rel. Phenom.* **68** (1994) 419
- [8] Osvald J., Hricovini K., Le Lay G. et Aristov V. Yu., *Fizika* **A4** (1995) 191
- [9] Le Lay G. dans "Growth and Properties of Ultrathin Epitaxial Layers", The Chemical Physics of Solid Surfaces, vol. 8, D.A. King et D.P. Woodruff eds., Elsevier Science BV, Amsterdam, sous presse
- [10] Feidenhans'l R., Pedersen J.S., Nielsen M., Grey F. et Johnson R., *Surf. Sci.* **178** (1986) 927
- [11] Carlisle J.A., Miller T. et Chiang T.C., *Phys. Rev. B* **47** (1993) 3790
- [12] Carlisle J.A., Miller T. et Chiang T.G., *Phys. Rev. B* **45** (1992) 3400
- [13] Göthelid M., Grehk T.M., Törnevik C., Karlsson U.O. et Flödstrom S.A., *Surf. Sci.* **328** (1995) 80
- [14] Törnevik C., Göthelid M., Hammar M., Karlsson U.O., Flodström S.A., Wigren C. et Östling M., *Surf. Sci.* **314** (1994) 179
- [15] Karlsson C.J., Thèse de doctorat, Université de Linköping, 1994
- [16] Brocks G., Kelly P.J. et Car R., *Phys. Rev. Lett.* **70** (1993) 2786
- [17] Le Lay G., Abraham M., Kahn A., Hricovini K. et Bonnet J.E., *Physica Scripta* **T35** (1991) 261
- [18] Noh H.P., Park Ch., Jeon D., Cho K., Hashizume T., Kuk Y. et Sakurai T., *J. Vac. Sci. Technol. B* **12** (1994) 2
- [19] Tang S. et Freeman A.J., *Phys. Rev. B* **50** (1994) 17
- [20] Tung R.T., *Phys. Rev. Lett.* **52** (1984) 461
- [21] Lucas C.A. et Loretto D., *Surf. Sci.* **344** (1995) L 12
- [22] Howes P.B., Edwards K.A., Hughes D.J., Mac Donald J.E., Hibma T., Bootsma T. et James M.A., *Phys. Rev. B* **51** (1995) 17740
- [23] Higashi G.S., Chabal Y.J., Trucks G.W. et Raghavachari K., *Appl. Phys. Lett.* **56** (1990) 651
- [24] Mönch W., *Phys. Low-Dim. Struct.*, 4/5 (1994) 1 ; Kampen T.V. et Mönch W., *Surf. Sci.* **331-333** (1995) 490
- [25] Osvald J. et Dobrocka E., *Semicond. Sci. Technol.* **11** (1996) 1198
- [26] Mishiyama A., ter Horst G., Zagwijn P.M., van den Hoven G.N., Frenken J.W.M., Garten F., Schlattmann A.R. et Vrijmoeth J., *Surf. Sci.* **300** (1996) 229
- [27] Schmid P., *Helv. Phys. Acta* **58** (1985) 3271
- [28] Michaelson H.B., *J. Appl. Phys.* **48** (1977) 4729 ; *IBM J. Res. Dev.* **22** (1978) 72
- [29] Kiejna A., *Phys. Rev. B* **47** (1993) 7361
- [30] Safta N., Lacharme J.P., Sebenne C.A. et Akreimi A., *J. Phys. Cond. Matter*